



A3

Creusets moulés

Base:

Quartz

Désignation de qualité:

A3

Analyse directionnelle:

SiO₂ (Quartz) > 71 %
SiO₂ (lié chimiquement) 20 %
Al₂O₃ (lié chimiquement) 7 %
le reste étant des oligo-éléments

Dilatation thermique:

environ 0,06 % (1000 °C)

Porosité:

environ 16 %

Résistance aux variations de température:

bien

Limite d'application:

1200 °C

Remarque: les valeurs ci-dessus ont été déterminées dans notre propre laboratoire ou chez des clients. Ces valeurs doivent être considérées comme des valeurs indicatives doivent être considérées comme des valeurs indicatives. Aucune revendication juridique ne peut en découler.