



A3

Gegoten Smeltkroes

Basis:

Kwarts

Kwaliteitsaanduiding:

A3

Richtinganalyse:

SiO ₂ (Kwarts)	> 71 %
SiO ₂ (Chemisch gebonden)	20 %
Al ₂ O ₃ (Chemisch gebonden)	7 %
Rest sporenelementen	

Thermische expansie:

ca. 0,06 % (1000 °C)

Porositeit:

ca. 16 %

Thermische schokbestendigheid:

goed

Toepassing tot:

1200 °C

Opmerking: Bovenstaande waarden werden bepaald in ons eigen laboratorium of bij klanten. Deze waarden moeten worden beschouwd als waarden. Er kunnen geen wettelijke aanspraken aan worden ontleend.