

**MG-95-VG****Door trilling gegoten smeltkroezen**

**Basis:** Magnesiumoxide

**Kwaliteitsaanduiding:** MG-95-VG

**Richtinganalyse:**

MgO	95 %
CaO	0,5 %
SiO <sub>2</sub>	1,5 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,5 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,4 %

**Thermische geleidbaarheid:** 4,5 W/M°K

**Porositeit:** ca. 19 %

**Thermische schokbestendigheid:** slecht  
Tijdens inductieverhitting moet de kroes worden bijgestampt met een tamponerende massa.

**Toepassing tot:** 2000 °C

**Opmerking:** Bovenstaande waarden werden bepaald in ons eigen laboratorium of bij klanten. Deze waarden moeten worden beschouwd als waarden. Er kunnen geen wettelijke aanspraken aan worden ontleend.